




TUOTESELOSTE
1.10.2007
(entinen pvm. 1.10.2004)

Repco Peltikattomaali



 [suurena](#)

TYYPPI Akrylaattilateksimaali. Maalaustarvikeryhmät 39.4 ja 36 (RT-luokitus).

SOVELTUVUUS Akrylaattimaali pohjamaalatuille sinkityille teräsohutlevyille, alumiini- ja teräspinoille, sekä maalipinnoitetuille teräsohutlevyille (ei PVDF eikä PURAL). Sinkitty teräsohutlevy, aikaisemmin alkydimaalilla maalattu pinta ja akryyli- tai polyesteri-pinnoitetut teräsohutlevyt tulee ensin pohjamaalta Rostex Super pohjamaalilla. Soveltuu PVC-plastisolilla pinnoitetuille teräsohutlevyille ilman pohjamaalia. Alumiini ja teräspinnat tulee karhentaa ja pohjamaalata ensin Rostex Super pohjamaalilla. Lisätietoja löytyy Tikkurilan Kattopintojen käsittelyoppaasta.

KÄYTTÖKOhteet Peltikatot ja -seinät, vesikourut, syöksytorvet, suojapellit, kaiteet sekä teräsrakenteet

TEKNISET TIEDOT



Perusmaalit A ja C

Värisävyt Tikkurilan Peltikattomaalit värikartta, Talomaalivärikartta ja Facade värikartta. Lisäksi on saatavana RR-värejä. Huom! Repcon väriä ei voi arvioida märkänä (=purkkiin katsomalla), vaan maalin tulee antaa kuivua.

Värikartat Peltikattomaalit, Talomaalivärikartta ja Facade värikartta kiviainespinnoille

Kiiltoryhmä 4. Puolihimmeä

Riittoisuus n. 8 m²/l/kertalevytyt. (Ruiskutettaessa vastaa n. 100-125 g/m² märkäkalvonpaksuutta).

Pakkaukset 0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Ohenne Vesi

Työtapa	Sively, ruiskutus ja telaus. Huom. telaamalla levitetty maali tulee välittömästi tasoittaa siveltimellä tasapaksun maalikalvon aikaansaamiseksi. Ruiskutuksessa käytetään suurpaineruiskusuutinta 0,013" - 0,018" (nimelliskulma 40° - 50°) ja tuotetta ohennetaan 0-10 til.-%.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	1-3 tuntia. Päällemaalauskuiva seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus	n. 40 %.
Tiheys	n. 1,2 kg/l, ISO 2811.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet	<p>Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat voimakkaasti kuivumisnopeuteen. Mikäli Repcolla maalattu pinta kuivuu liian nopeasti, voidaan maalin sivelyaikaa pidentää jonkin verran ohentamalla maalia vedellä 5-10 %.</p> <p>Liiallinen ohentaminen ja maalaaminen epäsuotuisissa olosuhteissa voivat aiheuttaa maalin valumista. Ajoita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii kuivua ennen iltakasteen laskeutumista. Älä maalaa, jos sateen riski on suuri.</p>
Esikäsittely	<p>Maalaamattomat sinkityt, teräs- ja alumiinipinnat: Maalaa uusi sinkitty pinta aikaisintaan seuraavana vuonna levyn asennuksesta.</p> <p>Puhdista ensin mahdolliset ruosteiset kohdat kaapien ja teräsharjaten puhdistusasteeseen St2. Poista mahdollinen valkoruoste harjaten tai hioen. Poista pinnalta lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu-pesuaineella harjaa apuna käyttäen. Huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Alumiinipinnat on karhennettava ennen maalausta. Pohjamaalaa sinkityt pinnat sekä karhennetut alumiini- ja teräspinnat kertaalleen Rostex Superilla.</p> <p>Aikaisemmin maalatut pinnat: Puhdista mahdolliset ruosteiset kohdat (puhdistusaste St2) ja poista irtoava pinnoite/maali kaapien ja teräsharjaten. Puhdista maalattavat pinnat epäpuhtauksista, kuten liasta, rasvasta, öljystä, vahasta jne. Panssaripesulla tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti. Liituuntuneiden ja likaisten pintojen pesussa käytä harjaa apuna. Huuhto pinnat painepesulla mieluiten lämpimällä vedellä.</p> <p>Maalipinnoitetut pinnat: Selvitä alkuperäisen pinnoitteen tyyppi, kunto ja tarttuvuus. Tarkista myös huoltomaalattavuus ja erillisen pohjamaalin tarve. Katso tarkemmat ohjeet Kattopintojen käsittelyoppaasta, tuoteselosteesta, internetistä tai soita Tikkurilan Maalilinjalle.</p>
Maalaus	<p>Kuiva, hyvin puhdistettu, tarvittaessa pohjamaalattu alusta maalataan Repcolla 1-2 kertaa, ulkonäöstä riippuen. Maalattaessa on pyrittävä 40-60 µm kuivakalvonpaksuuteen.</p> <p>Jos PVC-plastisolilla pinnoitetussa pinnassa on suuria kiiltoeroja, suositetaan himmentyneiden kohtien paikkapohjustusta Repco Peltikattomaalilla ennen pintamaalausta. Naarmuja korjatessa maalaa naarmukohta mahdollisimman kapealla siveltimellä.</p> <p>Huoltomaalaus: Repco Peltikattomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Repco Peltikattomaalilla.</p>

Työvälineiden puhdistus	Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet	Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemalla huoltopesuliuksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely	Huoltomaalaus: Recco Peltikattomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Recco Peltikattomaalilla.
EU VOC -raja-arvo	(cat A/i) 140g/l(2010) Recco sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. [Käyttöturvallisuustiedote](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjä, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS

VAK/ADR -

ivk030907/akk290807/lko030907/222-,211-

Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.